



Монди Сейлз СНГ  
125047, Россия, Москва  
2-ая Брестская, 8

Тел.: +7 (495) 926-48-84  
Факс: +7 (495) 514 -04-50  
www.mondigroup.com

ООО «Монди Сейлз СНГ» подтверждает, что данные технические характеристики верны для офисной бумаги **Color Copy**, предназначенной для цветной цифровой печати на лазерной технике.

Бумага мультифункциональная для цветной цифровой печати на устройствах с сухим тонером.

Основные характеристики: Форматы – 297×210 мм (A4), 297×420 мм (A3);

- допуск на отклонение размеров листа -  $\pm 0,5$  мм;

- допуски по косине листа бумаги - 0,5 мм;

- тип поверхности – суперкаландрированная пигментированная с двух сторон

При производстве не применяются смолосодержащие реагенты и элементарный хлор.

Отбелка TCF (без использования хлора)

Все химикаты, входящие в состав бумаги, имеют высокие термостабильные характеристики

Вес 1 м <sup>2</sup> , г/м <sup>2</sup> ISO 536	90 ± 3	100 ± 4	120±4,5	160 ±6	200 ±6	220 ±6	250 ±7	280 ±8	300 ±8	350 ±8
Толщина ,мкм ISO 534	98 ±4	106 ±4	126 ±4	166 ±6	200 ±7	220 ±7	245 ±8	275 ±9	305 ±9	350 ±10
Жесткость (продольн), mN ISO 2493	130±30	160±30	245±30	490±4 0	Min 620	Min 800	Min 900	Min 1300	Min 1600	Min 2000
Жесткость (поперечн), mN ISO 2493	70±15	90±25	130±25	250±3 0	Min 330	Min 400	Min 500	Min 700	Min 800	Min 1000
Гладкость (Бекк), сек ISO 5627	105± 25	105± 25	105± 25	105± 25	160±40	160±40	160±40	140±4 0	90±30	90±30
Пористость (Бендтсон), мл/мин ISO 8791	Max 450	Max 450	Max 400	Max 300	Max 800	Max 800	Max 800	Max 800	Max 800	Max 600
Впитываемость Cobb (60) mg ISO 535	20 - 50	20 - 50	20 – 35	20 - 35	20-50	20-50	20-50	20-35	20-35	20-35
Непрозрачност ь, % не более ISO 2471	92	93	95	97	98	99	99	99	99	99
Белизна, % ISO 2470-99	110±1,5	110±1,5	110±1,5	110±1, 5	110±1,5	110±1,5	110±1, 5	110±1, 5	110±1, 5	110±1,5
Визуальная белизна (CIE) ISO 11475	161 ±3	161 ±3	161 ±3	161 ±3	161 ±3	161 ±3	161 ±3	161 ±3	161 ±3	161 ±3
Абразивность, mg	max 10	max 10	max 10	max 10	max 10	max 10	max 25	max 10	max 10	max 10
Влажность, % ISO 287	4,6±0,6	4,6±0,6	4,6±0,6	4,6±0, 6	4,6±0,6	4,6±0,6	4,6±0,6	4,6±0, 6	4,6±0, 6	6,0±0,7
Сорность, соринok/m <sup>2</sup>	Max 30	Max 30	Max 30	Max 30	Max 30	Max 30	Max 30	Max 30	Max 30	Max 30
Шероховатость по Бендсену, мл/мин	70±10	70±10	70±10	70±10	60±10	60±10	60±10	60±10	70±10	70±10
Массовая доля зола, %	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23	18-23
Срок архивного хранения (возрастная)	Не ограничен	Не ограничен	Не ограничен	Не огранич ен	Не ограниче н	Не ограниче н	Не ограниче н	Не ограниче н	Не огранич ен	Не огранич ен



устойчивость цвета) ISO 9706										
------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Бумага пригодна для архивного хранения, сертификация по ISO 9706.  
Производство сертифицировано по ISO – 9001, ISO – 14001, ISO – 18001.  
Цепь поставок древесного сырья сертифицирована по FSC.  
Бумага произведена на заводе Mondi Neusiedler, Австрия.

Исполнитель: Комаров А.А.  
Дата: 15.01.2015

Менеджер по развитию бизнеса  
ООО «Монди Сейлз СНГ»

