ТАБЛИЦА ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК БЕЛОЙ ОФИСНОЙ БУМАГИ XEROX:

Наименование показателя	Performer	Office		
Масса бумаги площадью 1м2, г	80+/-1.5	80+/-3		
Яркость, ISO%	103.5+/-1.5	110+/-1.5		
Белизна, СІЕ	146+/-3	161+/-3		
Толщина, мкм	104+/-2	106+/-3		
Непрозрачность, %	мин 91%	93%+/-2		
Шероховатость, мл/мин, тах	250	200+/-50		
Абсолютная влажность	4.3+/-0.4	4.6+/-0.6		
Жёсткость, mH/mHm, ISO 5629:				
в продольном направлении	125+/-20	125+/-15		
в поперечном направлении	50+/-10	60+/-10		
Прочность по Деннисону не менее	14	14		
Пухлость, г/см3	1.35	1.35		
Пористость по Bendtsen, мл/мин ISO	850+/-450			
8791				
Сорность, piese/m2	max 30	max 30		
Разрывная длина, км:				
в продольном направлении (MD)	Более 6	Более 6		
в поперечном направлении (CD)	Более 2	Более 2		
Косина листов	+/- 0,5 мм	+/- 0,5 мм		
Архивное хранение по ISO 9706 (лет)	Более 150 лет	Более 150 лет		
Отклонение размеров от минимального	+/-0.5	+/-0.5		
формата до SRA3				
Отклонение прямоугольности листов в	+/-0.5	+/-0.5		
пачках				
от номинального формата до SRA3				
Максимальное количество застреваний	400 на 10 млн копий	400 на 10 млн копий		
Появление изгибов после прохождения	Макс MD 27.5 CD 15	Макс MD 27.5 CD 15		
фьюзера	диаг нет	диаг нет		
Двустороннее стирание	нет	нет		
Адгезия тонера	Макс 60 единиц DT 135	Макс 60 единиц DT 135		
Максимальный уровень пыли				
В пачке	15мг/500 листов	15мг/500 листов		
В устройстве	350мг/10000 копий	350мг/10000 копий		
Статическое электричество	HeT	HeT		
Появление изгибов от влажности (50%	Максимум MD 35 CD 20	Максимум MD 35 CD 20		
относительной	диаг нет	диаг нет		
влажности при 23 град С окружающей				
среды) Изгибы в пачке	Максимум MD 20 CD 12,5	Marcanara MD 20 CD 12 5		
изгиоы в пачке	лиаг нет	Максимум MD 20 CD 12,5 диаг нет		
Разница размеров среди листов в одной	0,6 максимум	0,6 максимум		
пачке	5,0 manomy y 1vi	0,0 manorimym		
Качество среза	<5 мм lined pairs (при увеличении в 42 раза) Видимые уровни			
	1,2,3 только при увеличении в			
Трение между поверхностями листов	0.40-0.65 0.40-0.65			
Проходимость воздуха мл/мин	1250	1250		
максимум				
Поверхностная впитываемость воды	20-30	25+/-5		
при одностороннем смачивании с60				
gm-2				
Истирание поверхности мг максимум	10	10		
Направление волокн	По длинной кромке	По длинной кромке		
Количество листов в пачке	500	500		
Формат А4 размер мм	210x297	210x297		
Формат АЗ размер мм	420x297	420x297		
Количество пачек в коробке А4/А3 шт	5	5		
Количество коробок в палете А4/А3 шт	60/30	60/30		
Вес пачки А4/А3 кг	2,5/5	2,5/5		
Вес коробки А4/А3 кг	12/25	12/25		